

# SPÉCIFICATIONS des MATÉRIAUX

## DURA-SON 3.5 mm

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produit                              | DURA-SON 3.5 mm  |
| Épaisseur                            | 3.5 mm   |
| Résistance thermique                 | 0.32   |
| Masse                                | 40 oz / v.c.   |
| Densité                              | 22 lbs / pi.cu   |
| Résistance a la rupture              | 214. N/5cm.  |
| Contenu                              | Minimum 85 % de caoutchouc recyclés<br>lié avec du latex synthétique   |
| Grosueur du rouleau                  | 24 v.c.  |
| Poids du rouleau                     | 60 lbs   |
| Largeur du rouleau                   | 54. po.  |
| Longueur du rouleau                  | 48. pi..   |
| Diamètre du rouleau                  | 10. po.  |
| Superficie                           | 216 pi.ca.   |
| Valeur Acoustique                    | FIIC 69 / ASTM E 1007- Transmission de bruit d'impact<br><b>Sans plafond suspendu</b>                              |
| Coupe vapeur                         | N/A  |
| Taux de transmission de vapeur d'eau | N/A  |
| Environnement                        | Certifié Green Label <b>Plus</b> par CRI   |
| Anti-Moississure                     | Résistance naturelle a la moisissure et aux champignons  |
| Plancher Chauffant                   | Compatible au plancher chauffant   |
| LEED                                 | Contribue jusqu'a 5 crédits  |
| Résistance a l'Inflammabilité        | Passe "Pill Test" / ASTM D2859   |
| Application                          | Membrane Acoustique Haute Performance<br>Pour plancher Laminé et plancher d'Ingénierie<br>Résidentiel & Commercial |

### Dura Undercushions Ltd.

T: (514) 737-6561

(800) 295-4126

F: (514) 342-7940

E: [info@dura-undercushions.com](mailto:info@dura-undercushions.com)

W: [www.duracushion.com](http://www.duracushion.com)