

SPÉCIFICATIONS des MATÉRIAUX

DURACUSHION

Produit	DURACUSHION
Épaisseur	6.0 mm
Résistance thermique	0.52
Masse	64 oz / v.c.
Densité	22 lbs / pi.cu
Résistance a la rupture	214. N/5cm.
Contenu	Minimum 85 % de caoutchouc recyclés lié avec du latex synthétique
Grosseur du rouleau	18 v.c.
Poids du rouleau	72 lbs
Largeur du rouleau	54. po.
Longueur du rouleau	36. pi..
Diamètre du rouleau	11. po.
Superficie	162 pi.ca.
Valeur Acoustique	FIIC 76 / ASTM E 1007- Transmission de Bruit d'Impact * Avec un Tapis de 35 oz.
Coupe vapeur	N/A
Taux de transmission de vapeur d'eau	N/A
Environnement	Certifié Green Label Plus par CRI
Anti-Moisissure	Résistance naturelle a la moisissure et aux champignons
Plancher Chauffant	Compatible au plancher chauffant
LEED	Contribue jusqu'a 5 crédits
Résistance a l'Inflammabilité	Passe "Pill Test" / ASTM D2859
	Classe 1 / ASTM E 648 - Test de Panneau Radiant En assemblage avec un tapis commercial de Classe 1
Application	Sous Tapis Commercial Classe 1,2 & 3

Dura Undercushions Ltd.

T: (514) 737-6561

(800) 295-4126

F: (514) 342-7940

E: info@dura-undercushions.com

W: www.duracushion.com